

CHAPISCO

Desenvolvido para melhorar a aderência de chapiscos e argamassas, com formulação à base de PVA.



- ▶ Excelente rendimento
- ▶ Alta aderência
- ▶ Base PVA
- ▶ Pode ser aplicado sobre EPS



- ▶ Ideal para chapisco rolado
- ▶ Melhora o desempenho da argamassa

CARACTERÍSTICAS

Aditivo líquido à base de PVA desenvolvido para compor misturas cimentícias em chapiscos e argamassas. Sua formulação favorece a ligação entre a argamassa e o substrato, contribuindo para melhor desempenho em superfícies como concreto, alvenaria, bases cimentícias e EPS.

APLICAÇÕES

Indicado para a execução de pontes de aderência e chapiscos que exigem maior desempenho e ancoragem ao substrato. Quando incorporado ao traço de argamassas ou a misturas à base de gesso, contribui para aumentar a adesão, a plasticidade e a coesão, além de melhorar o controle da permeabilidade do revestimento.

SEGURANÇA

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

MODO DE USO

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar. **CHAPISCO:** Traço: 1 parte de cimento Portland/2 partes de areia média. Preparar a água de amassamento, adicionando 1 parte de QBorg Chapisco a 2 partes de água. Adicione a mistura ao cimento e areia, na quantidade suficiente para que se alcance a consistência desejada da argamassa. Para cada kg de cimento, adicionar 900 mL do Imperseal Chapisco diluído. **ARGAMASSAS PARA REGULARIZAÇÕES EM GERAL:** Traço: 1 parte de cimento Portland/3 partes de areia média. Preparar a água de amassamento, adicionando 1 parte de QBorg Chapisco a 2 partes de água. Adicione a mistura ao cimento e areia, na quantidade suficiente para que se alcance a consistência

desejada da argamassa. Para cada kg de cimento, adicionar 500 mL do Imperseal Chapisco diluído. **ESTUCAMENTO:** Traço: 1 parte de cimento Portland/3 partes de areia fina. Preparar a água de amassamento, adicionando 1 parte de QBorg Chapisco a 2 partes de água. Adicione a mistura ao cimento e areia, na quantidade suficiente para que se alcance a consistência desejada da argamassa. Para cada kg de cimento, adicionar 500 mL do Imperseal Chapisco diluído. **OBSERVAÇÕES GERAIS:** Não deixar a massa muito fluida. Proceder forte adensamento. Evitar secagem rápida da argamassa aplicada. Os traços indicados são normalmente utilizados em obra e são descritos de forma orientativa.

RENDIMENTO / CONSUMO

Dilui 1:2.

COMPOSIÇÃO

Dispersão aquosa de copolímeros.

LIMITAÇÕES

Imperseal Chapisco não substitui a necessidade da correta preparação da superfície que será revestida.

GARANTIA E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local coberto, seco e arejado, à temperatura ambiente. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

APRESENTAÇÃO

Embalagem	Balde 18 kg
NCM	3506.91.20
Peso líquido	18,00 kg
Peso bruto	18,73 kg
Cor	○ Branco
Cod. Barras	7898284003069

Embalagem	Tambor 200kg
NCM	3506.91.20
Peso líquido	200 kg
Peso bruto	209,40 kg
Cor	○ Branco
Cod. Barras	7898284003076

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Líquido branco leitoso
Odor	Característico
Densidade (25°C)	1,00 - 1,01
pH	4,0 - 6,0
Viscosidade (copo Ford 4) s	25 - 50
Solubilidade	Miscível em água

COMERCIALIZADO POR:

impertech
impermeabilização e tecnologia para construção



www.imperseal.com



(91) 3243 5122



vendas@imperseal.com

As informações deste boletim técnico são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas. A Impertech garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. A Impertech reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste boletim sem prévio aviso. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS).