

HIDROASFALTO

Solução impermeabilizante à base de asfalto emulsionado para proteção de alicerces, baldrame, muros de arrimo, floreiras e superfícies de concreto ou alvenaria em contato com o solo.



- ▶ Formulação de baixo odor, sem solventes
- ▶ Forma barreira protetora contra a umidade

- ▶ Pronto para uso
- ▶ Secagem rápida

- ▶ Aplicado a frio em superfícies úmidas e secas



CARACTERÍSTICAS

Impermeabilizante à base de emulsão asfáltica, aplicado a frio, isento de solventes orgânicos e desenvolvido a partir de asfaltos modificados. Possui fácil aplicação e secagem rápida, formando uma película flexível e impermeável que impede a passagem da umidade.

APLICAÇÕES

Indicado para aplicação em superfícies de concreto ou alvenaria, como alicerces, baldrame, muros de arrimo, floreiras e superfícies em contato com o solo.

MODO DE USO

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície de aplicação deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, água empoeçada e quaisquer outros materiais que possam comprometer a aderência do produto. Caso seja necessário regularizar a superfície, utilize argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3 em volume, aditivada com aditivo plastificante para argamassa. Os encontros de piso e parede deverão receber tratamento tipo meia cana. Aguarde a cura da regularização por 7 dias. **APLICAÇÃO:** Misture bem o produto na embalagem antes do uso. Aplicar em duas (2) demãos com trincha ou brocha, respeitando o consumo indicado de 250 mL/m², espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície, com intervalo de 2 a 6 horas entre cada aplicação. Caso necessário, após a aplicação da 2ª demão e sua perfeita secagem, poderá ser executada uma proteção de argamassa com areia e cimento, de aproximadamente um (1) centímetro, preparada com aditivo impermeabilizante para argamassa. Proteger a superfície da incidência de chuvas até sua plena secagem.

RENDIMENTO / CONSUMO

Como primer: 0,35 a 0,5 litros/m² para uma demão. Como impermeabilizante: 0,5 litros/m², divididos em 2 demãos de 250 mL/m². O consumo poderá variar de acordo com as condições do substrato ou do tipo de área a ser impermeabilizada. No caso de aplicações em maior número de demãos, considerar o consumo de 250 mL/m²/demão.

COMPOSIÇÃO

Asfalto modificado disperso em água.

LIMITAÇÕES

Não é indicada a aplicação sobre superfícies saturadas de água e o produto deve ser protegido da incidência de chuvas até sua plena secagem. Não deve ser usado em caixas d'água. Não é indicado para áreas sujeitas a pressão negativa de água.

GARANTIA E ARMAZENAMENTO

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local coberto, seco e arejado, à temperatura ambiente. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original. Mantenha fora do alcance de crianças e animais.

SEGURANÇA

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

APRESENTAÇÃO

Embalagem	Balde 18 kg
NCM	2715.00.00
Peso líquido	18 kg
Peso bruto	18,73 kg
Cor	● Marrom Escuro

Embalagem	Tambor 200kg
NCM	3824.40.00
Peso líquido	200 kg
Peso bruto	209,40 kg
Cor	● Marrom Escuro

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Líquido marrom escuro
Odor	Característico
Densidade (25°C)	0,99 - 1,01
pH	9,0 - 12,0
Viscosidade (copo Ford 4) s	> 50
Inflamabilidade	Não inflamável
Solubilidade	Solúvel em água

COMERCIALIZADO POR:

impertech
impermeabilização e tecnologia para construção



www.imperseal.com



(91) 3243 5122



vendas@imperseal.com

As informações deste boletim técnico são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas. A Impertech garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. A Impertech reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste boletim sem prévio aviso. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Dados de Segurança (FDS).